



ENKE ARCTIC SEAL 1K LF

Tilapäisiin tiivistyksiin märissä
ja kylmissä olosuhteissa

RoofTech
Pidempi *Elinkaari* Katoille

ENKE ARCTIC SEAL

Enke-Werk:n uusi Enke Arctic Seal tiivistysmassa on tarkoitettu tilapäisiin tiivistyksiin märissä ja kylmissä olosuhteissa. Tuote on kehitetty Suomen ja Pohjoismaiden markkinoille ja on 1-komponenttinen ja liuotinvapaa. Tuote on erityisesti tarkoitettu hätätilanteisiin ja akuutteihin tiivistyksiin huonoissa sääolosuhteissa.

Enke Arctic Seal soveltuu kaikille tyypillisille kattomateriaaleille ja lasille.



Enke Arctic Seal tuotetta voidaan asentaa seuraavissa olosuhteissa:

- Alin lämpötila -20° Celsius
- Sateella (vesi & lumi)
- Märille pinnoille

Sääolosuhteiden salliessa suosittelemme uusimaan Enke Arctic Seal tiivistykset Enkopur® takuutiivistys tekniikalla jolla on 25 vuoden tekninen elinkaari.

Enke Arctic Seal

Käyttökohteita



Enke Arctic Seal

Tekniset tiedot:

Kemiallinen pohja:	Silaani terminoitu polyuretaani johon on lisätty polyakryyli (PA) kuituja vahvikkeeksi
Menekki:	n. 3 kg/m (n. 2 mm kalvopaksuus)
Pinta:	harmaa, sileä
Tiivistyskyky:	suuri
Kuivumisaika:	n. 5 tuntia
Ominaisuudet:	Erittäin hyvä tarttuvuus, elastinen ja asennettavissa -20 °C saakka ja märille alustoille. Käy kaikille tyyppisille kattoalustoille ja lasille.
Alusta:	Alusta saa olla kostea / märkä. Alusta puhdistetaan roskista, epäpuhtauksista ja lumesta
Työstö:	Levitys hammastetulla lastalla ja siveltimellä
Työvälineiden puhdistus:	Esim. EnkoClean-työkalujen puhdistusaine
Toimitusmuoto:	3,6 kg ämpäreissä
Väri:	Tumman harmaa

Työvaiheet

1. Puhdista alusta epäpuhtauksista, roskista ja lumesta
2. Levitä Enke Arctic Seal lastalla / pensselillä.
3. Anna kuivua
4. Sääolosuhteiden salliessa Enkopur® takuutiivistys Enke Arctic Sealin päälle.

Pohjatyöt

Tiivistettävä alue on puhdistettava epäpuhtauksista, roskista ja lumesta . Alue saa olla märkä. Enke Arctic Seal:ssä on hyvä tarttuvuus ja ei vaadi pohjustamista. Asennuslämpötila -20° Celsius asti

Tiivistäminen

Enke Aqua Seal tulee sekoittaa kevyesti ennen käyttöä. Levitä yksi kerros, n. 2 mm kalvopaksuus, hammastetulla lastalla ja tasoita pinta siveltimellä. Tiivistetty kohta on välittömästi tiivis.

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG, Saksalaista laatua vuodesta 1924!



RoofTech
www.rooftech.fi

Ab RoofTech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo
+358 400 188 796 • info@rooftech.fi